




# COSMOBOIS\*

## MASTIC À BOIS BICOMPOSANT

<b>Propriétés</b>	<p>Rebouche trous, fissures... Très facile d'emploi – ponçage aisé. Séchage rapide. Durcit en 10 mn sans aucun retrait. Compatible avec toutes finitions mono ou bicomposants. Existe en 3 teintes. Peut se teinter avec des colorants universels (nous consulter).</p>  <p>SAPIN      CHÊNE CLAIR      CHÊNE MOYEN</p>
<b>Destination</b>	<p>Intérieur/Extérieur. Meubles, portes, volets, terrasses, salon de jardin... Surfaces horizontales/verticales.</p>
<b>Recommandations avant application</b>	<p>S'assurer que le bois soit sec, propre, dépeussière. Poncer si nécessaire. Éliminer au préalable toutes parties friables. Ne pas faire le mélange mastic + durcisseur directement dans la boîte d'origine. Conserver à une température comprise entre 10°C et 25°C. Toujours faire un essai préalable sur une chute de bois.</p>
<b>Matériel d'application</b>	<p>Spatule fine, spatule large.</p>
<b>Application</b>	<p>Homogénéiser la pâte dans sa boîte à l'aide d'une spatule. Ponçage : Papier abrasif à sec, tous les grains en fonction de la finition. Prélever la quantité de mastic nécessaire et mélanger avec le durcisseur puis appliquer sans tarder (à environ 20°C), 2% de durcisseur permet d'obtenir une prise en 10 minutes. À titre indicatif la valeur d'un grain de café de durcisseur pour une noix de mastic. Étaler le mastic généreusement à l'aide d'une spatule. Laisser sécher et travailler le produit comme du bois. Attendre 24 heures avant d'utiliser une machine outil (fraiseuse, ponceuse...).</p>
<b>Nettoyage du matériel d'application</b>	<p>Nettoyer les outils avec un solvant usuel : diluant synthétique ou acétone.</p>



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boule Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

COSMOBOIS est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)